

| Коефициент за процентно съдържание на метала                           |
|--|
| Медни кабели и проводници от тип СВТ, ПВО за мед - 0.755               |
| Медни кабели СрН от тип СХЕКТ, N2XSYза мед - 0.64                      |
| Алуминиеви кабели СрН от тип САХЕКТ за мед - 0.199                     |
| Алуминиеви кабели СрН от тип САХЕКТ за алуминий - 0.2788               |
| Алуминиеви кабели СрН от тип NA2XSY за алуминий - 0.2286               |
| Алуминиеви кабели СрН от тип NA2XSY за мед - 0.1664                    |
| Алуминиеви кабели от тип САВТ, NAVY за алуминий - 0.50                 |
| Алуминиеви кабели от тип САВБТза алуминий - 0.4191                     |
| Алуминиеви усукани проводници за алуминий - 0.7535                     |
| Медни кабели от тип СВБТ 3х...+... за мед - 0.65                       |
| Медни кабели от тип СВБТ 8 ÷ 14 x 1,5за мед - 0.26                     |
| Алуминиеви кабели СрН от тип SA X-W 20 (24) kV за алуминий - 0.67      |
| Алуминиево стоманени проводници от тип АС алуминиево съдържание - 0.68 |
| Алуминиево стоманени проводници от тип АС стоманено съдържание - 0.32  |
| Алуминиево стоманени проводници от тип АС без стоманени жила - 1.00    |
| Медни кабели проводници от тип ШКПТ 3x50+25, медно съдържание - 0,504  |